

INFORMATIONS TECHNIQUES

Visitez www.bolon.com pour obtenir les mises à jour

			ROULEAUX	DALLES/PLANKS	DALLES AVEC PROPRIÉTÉS ACOUSTIQUES (ISI)
	Poids	ISO 8543	2,8 - 3,0 kg/m ²	3,8 - 4,0 kg/m ²	4,1 kg/m ²
	Épaisseur	ISO 1765	2,2 - 2,5 mm	2,7 - 3,0 mm	5,0 mm
	Dimension rouleau (largeur/longueur)	EN 426	2 m - 25 m		
	Dimension dalle	EN 994		50 x 50 cm Boîtes de 20 pièces/5 m ² 66,7 x 22,2 cm Boîtes de 20 pièces/2,96 m ²	50 x 50 cm Boîtes de 12 pièces/3 m ²
	Indice de Réduction aux bruits de choc ΔL_w *	EN ISO 10140	11 - 12 dB	11 - 12 dB	17 dB
	Chaises avec roulettes	EN 985		Usage continu	
	Électricité statique	EN 1815**		Conforme aux exigences	
	Chauffage au sol	ISO 8302		Adapté au chauffage au sol	
	Coefficient d'Absorption Acoustique α_w *	EN ISO 354		0,05	
	Résistance U.V.*	EN ISO 105-B02		8	
	Stabilité dimensionnelle	ISO 2551 / EN 986		Conforme aux exigences	
	Anti Glisse	DIN 51130		R9 - R10	
	Frottement	EN 13893		> 0,3	
	Résistance au feu	EN 13501-1		B _{fl} -s1	
	Flux radiant critique	ASTM E 648		Class 1	
	Densité de fumée	ASTM E 662		< 450	

* Valeur usine ** EN 1815 remplace ISO 6365

Selon la norme EN 15114/EN 1307: 2014

Les dessins de certaines collections sont protégés.

Certificats



LE REVÊTEMENT DE SOL BOLON NE CONTIENT AUCUNE PHTALATE
L'ENVERS DU FLOW CONTIENT JUSQU'À 40 % DE MATÉRIAU RECYCLÉ (POST-INDUSTRIEL)

ARTEPY - siège social
Espace Entreprises Mâcon-Loché
117 rue Pouilly-Vinzelles
71000 MACON
Tél: 03.85.29.11.74 Fax: 03.85.34.63.28
Mail: contact@artepy.fr

Show-room Paris: "L'atelier Artépy"
274 rue Saint-Honoré
75001 PARIS
Tél: 01.42.60.86.86
Mail: showroomparis@artepy.fr

BOLON PARTNER

